

clipfix-UV grijs

productbeschrijving:



De clipfix-UV grijs is een kunststof buisklem van gemodificeerd polypropyleen, in grijs (RAL 7035), niet-vlamverspreidend.

Deze kunststof buisklem wordt gebruikt voor de starre grijze, kunststof buis FPKU-ES-F-UV en voor alle flexibele buizen.



bijzonderheden

Bij de nominale breedtes 40 en 50 zijn clipsib-borgbeugels gevoegd. De buisklemmen kunnen aan en op een C-profielrail (10 mm) worden gekoppeld. Bij bevestiging onder extreme omstandigheden zoals trillingen, hoge temperaturen, bovenhands, hoge gewichten enz. moeten de vermelde klemafstanden sterk worden verkleind of de klemmen moeten worden vervangen door metalen beugelklemmen (ASG-E). Max. 10 jaar uv-stabiel.

art.nr.:	type	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal- breedte mm	totaal- hoogte mm	totaal- lengte mm
225 73 020	20	50	0,200	16,0	29,0	31,0
225 73 025	25	50	0,250	16,0	33,0	37,0
225 73 032	32	50	0,400	16,0	41,0	44,0
225 73 040	40	25	0,225	16,0	49,0	53,0
225 73 050	50	25	0,275	16,0	56,0	62,0

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 28.06.18

clipfix-UV grijs

materiaaleigenschappen			toepassingsgebied		
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100		op stucwerk	• machines	
low smoke	DIN EN 61034-2		onder stucwerk	heet asfalt	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	•	op hout	• in cementdekvloer	
uv-bestendig	DIN 53387	•	in de grond	in systeembouw	•
highspeed			in beton	in de openlucht	•

chemische eigenschappen	
bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzine, benzeen, salpeterzuur
niet bestand tegen	chloor gasvormig droog, terpentine

legafstanden clipfix-UV							
type	16	20	25	32	40	50	63
tot 25 °C	80	80	80	80	90*	90*	-
tot 40 °C	60	60	60	55	80*	80*	-
tot 50 °C	55	55	50	45	60*	60*	-

vermelding van de legafstanden in cm

Bij isofix-EL-F moeten de vermelde afstanden 10 cm kleiner zijn.

* In combinatie met clipsib-borgbeugel

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

