

33232

materiaaleigenschappen			toepassingsgebied		
halogeenvrijheid	EN 50642	•	op stucwerk	• machines	•
low smoke	DIN EN 61034-2	•	onder stucwerk	• heet asfalt	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	•	op hout	• in cementdekvloer	•
uv-bestendig	DIN EN ISO 4892-1		in de grond	• in systeembouw	•
highspeed			in beton	• in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzine, benzeen, salpeterzuur
niet bestand tegen	chloor gasvormig droog, terpentine

toebehoren		
Steekmof	RMKu-E-H0	259 10 ...
Steekmof	SMSKu-E-H0	231 50 ...
Buisklem	clipfix-H0	231 70 ...
Wartel	E-Lock	259 58 ...

risicoanalyse
Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline
De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

