

## SBSKu-EM grijs

## productbeschrijving:



De SBSKu-EM is een kunststof steekbocht van PVC-U, met eenzijdig aangevormde mof, in grijs (RAL 7035), niet-vlamverspreidend.

Deze steekbocht wordt gebruikt voor de starre kunststof buis FPKu-EM-F en isofix-EL-F. Het voordeel is de middelzware druckbestendigheid.



VDE 0605  
DIN EN 61386-21  
Classificatie: 33411  
Minimale druckbestendigheid: 750 N/5 cm



| art.nr.:   | type | binnen-Ø<br>mm | buiten-Ø<br>mm | inhoud | gewicht<br>VPE/kg | bocht-<br>radius |
|------------|------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------------|
| 222 60 016 | 16   | 13,4           | 16             | 50     | 1,000             | 55               |
| 222 60 020 | 20   | 17,1           | 20             | 50     | 1,450             | 80               |
| 222 60 025 | 25   | 21,7           | 25             | 50     | 2,650             | 120              |
| 222 60 032 | 32   | 28,6           | 32             | 50     | 3,950             | 155              |
| 222 60 040 | 40   | 36,0           | 40             | 25     | 4,275             | 185              |
| 222 60 050 | 50   | 46,1           | 50             | 10     | 2,750             | 200              |
| 222 60 063 | 63   | 58,8           | 63             | 5      | 2,200             | 220              |

## normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Buitendiameter conform DIN EN 60423 / IEC 60423

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern  
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 28.06.18

## SBSKu-EM grijs

| materiaaleigenschappen |                      | toepassingsgebied |                     |
|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| halogeenvrijheid       | DIN VDE V 0604-2-100 | op stucwerk       | • machines          |
| low smoke              | DIN EN 61034-2       | onder stucwerk    | • heet asfalt       |
| niet-vlamverspreidend  | DIN EN 61386-1       | • op hout         | • in cementdekvloer |
| uv-bestendig           | DIN 53387            | in de grond       | • in systeembouw    |
| highspeed              |                      | in beton          | • in de openlucht   |

| chemische eigenschappen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bestand tegen           | verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, benzine, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, terpentine, wasmiddel |
| beperkt bestand tegen   | chloor gasvormig droog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| niet bestand tegen      | benzeen, bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

## Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123